



Sigil Cem

Turapori acrilico all'acqua per pavimenti in cemento

Destinazione prodotto

Emulsione di polimeri acrilici per la protezione di pavimenti in cemento, pietra o graniglia. Aggiungere al prodotto il catalizzatore CAT per migliorare la resistenza all'acqua e all'olio del film.

Modalità di impiego

Lavare il pavimento con il decerante acido PAVACID eventualmente rinforzato con ACIDEX F per aprire meglio i pori dei pavimenti in cemento quarzato. Risciacquare accuratamente. Applicare il prodotto puro sul pavimento umido, utilizzando apposito attrezzo applicatore (spandicera). Usare il catalizzatore CAT all'1,5% (75 g in 5 l di SIGIL CEM). Attendere l'asciugatura della prima mano quindi stendere la seconda.

Dati tecnici

Proprietà chimico-fisiche			
Stato	Liquido	Peso specifico	1.022 g/ml
Colore	Bianco	Sostanza attiva	27%
Profumo	Floreale		
pH	7.5 ± 0.1		

Resa: 60-80 g/m² per due mani.

Avvertenze

Teme il gelo.

Non applicare il prodotto a temperatura inferiore ai 7°C. Per pavimenti quarzati compatti effettuare una prova preliminare per verificare l'adesione del film. Eventualmente levigare con sistema al diamante grana 70.

PRODOTTO PER UTILIZZO PROFESSIONALE