


IDROSTOP FLUIDO



PROTETTIVO IDROREPELENTE PER FACCIATE AD EFFETTO NATURALE

CARATTERISTICHE GENERALI

IDROSTOP FLUIDO è un protettivo idrorepellente per superfici esterne e per il trattamento conservativo dei muri.

IDROSTOP FLUIDO sfrutta l'azione chimica del silicio per formare una ragnatela molecolare all'interno dei pori del rivestimento. Questo consente di far scivolare via l'acqua impedendo i fenomeni di corrosione e rallentando il risporco. Impedisce la crescita di alghe, muffe o licheni sulle superfici.

IDROSTOP FLUIDO è adatto alla protezione di intonaci, pietre naturali, mattoni, cemento, tufo, arenarie, pietra serena, ecc.

IDROSTOP FLUIDO rallenta l'assorbimento dell'acqua nel muro di un fattore che va dall'80 al 95%, con il risultato di mantenere praticamente sempre asciutte le strutture. Su marmi e travertini la diminuzione dell'assorbimento è del 40-50%.

IDROSTOP FLUIDO non altera l'aspetto della superficie e consente il passaggio dell'acqua allo stato di vapore, permettendo l'asciugamento all'interno dei muri. Per muri porosi può essere applicato alcuni giorni prima del lavaggio per evitare l'assorbimento dell'acqua all'interno della parete. **IDROSTOP FLUIDO** può essere applicato su superfici grezze o trattate con pitture murali.

Il prodotto **IDROSTOP FLUIDO SPECIAL** è simile a **IDROSTOP FLUIDO**, ma in solvente glicolico anziché ragia minerale. Questo prodotto è usato al posto di **IDROSTOP FLUIDO** quando le superfici sono costantemente umide.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Mescolare **IDROSTOP FLUIDO** con catalizzatore CPI in ragione dell'1.5-2.0%, pari a due tappini scarsi di CPI per litro di prodotto. Utilizzare il prodotto catalizzato nel giro di qualche ora, altrimenti si perde l'effetto di reticolazione immediata procurata dal catalizzatore. Applicare **IDROSTOP FLUIDO** catalizzato a spruzzo o a pennello nel caso di superfici poco assorbenti. Le superfici devono essere asciutte, pulite e possibilmente fredde. Nel caso di superfici particolarmente esposte al sole, dopo asciugamento del prodotto conviene spruzzare acqua per raffreddare il muro. L'applicazione a spruzzo deve essere effettuata possibilmente in bassa pressione con sistema airless. Normalmente adeguate protezioni si ottengono con rese di circa 100 grammi a mq. Con il test dei tubicini di Karstens si può valutare il rapporto ottimale tra quantità applicata e protezione che può variare dipendentemente dalla porosità della superficie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido incolore
Contenuto in sostanza attiva	100 %
Peso specifico	0.917 g/ml
Punto di infiammabilità	36°C

AVVERTENZE

Etichettatura



Pericolo

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. L'effetto di sonnolenza e vertigini si può manifestare per inalazione prolungata e ripetuta del prodotto puro.

Prodotto soggetto a Normativa ADR: **UN 1263 Classe 3 GI III**



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA

☎ ++39 (0) 143 80494
✉ info@kemikaspa.com

☎ ++39 (0) 143 823068
🌐 www.kemikaspa.com