

MONOMANO

CERA METALLIZZATA AD ALTA RETICOLAZIONE SUPERCONCENTRATA



CARATTERISTICHE GENERALI

MONOMANO è un'emulsione di polimeri e cere ad alta concentrazione, formulata per la protezione e la lucidatura dei pavimenti di ogni tipo "anche con una sola mano". **MONOMANO** è il prodotto di scelta nei casi in cui non si abbia la possibilità o il tempo di applicare una seconda mano.

Il film lasciato da **MONOMANO** ha un elevato grado di lucido che può essere notevolmente aumentato, utilizzando METALSPRAY e macchina ad alta o ad altissima velocità, fino a raggiungere "l'effetto bagnato" semplicemente con 2-3 passate. Lo spessore ed il grado di lucido aumentano ogni volta che si esegue il sistema "buffing" con METALSPRAY.

Se si ha la possibilità di applicare **MONOMANO** in due-tre mani, si ottiene un film lucidissimo che può essere mantenuto molto a lungo con il metodo "Burnishing" con macchina a 1500 - 3000 giri.

Il film lasciato da **MONOMANO** è resistente ai segni del traffico, alle macchie, all'alcool ed ai detergenti.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Applicare **MONOMANO** sul pavimento perfettamente decerato e risciacquato. Per pavimenti come il linoleum poroso o PVC porosi pre-inumidire prima della stesura. Attendere almeno un giorno prima di cominciare a lucidare. Per la prima passata utilizzare macchina fino a 1500 giri e METALSPRAY per aumentare lo spessore ed il grado di lucido del film. Successivamente si possono utilizzare macchine a velocità da 850-1500 giri e SPRAY NC e disco crema. Per macchine ad altissima velocità 2000-3000 giri si lavora a secco (sistema burnishing), con il disco in fibra naturale. Il film di **MONOMANO** può essere rimosso completamente con DESTRIIP al 10% oppure con il metodo a secco con DE SEC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	emulsione bianca
pH	8.3 ± 0.2
Peso specifico	1.042 g/ml
Contenuto in sostanza secca	31%
Contenuto in sostanza attiva	37%
Coefficiente di attrito (Metodo ASTM 2047/75)	0.56

AVVERTENZE

Il prodotto teme il gelo. La temperatura ambientale ed il grado di umidità condizionano il tempo di filmazione del **MONOMANO**. In inverno evitare di applicare sotto i 10°C e concedere i tempi di asciugamento di 2-3 ore nel caso si applichi la seconda mano. Viceversa in estate evitare di applicare la cera su pavimenti soleggiati, chiudere le finestre e preinumidire uniformemente il pavimento prima dell'applicazione. Su pavimenti porosi preinumidire prima della stesura.

Etichettatura **Attenzione**



Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 - Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikaspa.com

