PRIMER K

PROTECTEUR FILMOGÈNE POUR TERRE CUITE ET PIERRES POREUSES

CARACTERISTIQUES GENERALES

PRIMER K est une émulsion acrylique à utiliser comme un bouche-pores permanent pour les sols en terres cuites afin de les protéger des taches et des salissures. PRIMER K peut être utilisé avec le catalyseur IPC pour augmenter la resistance aux taches.

PRIMER K est utilisé surtout sur des sols en terre cuite à pores ouverts posés à l'intérieur.

MODE D'EMPLOI

En cas d'utlise avec le catalyseur mélanger PRIMER K avec IPC à 1,5% (75 g d'IPC pour 5 kg de PRIMER K). La solution devra être utilisée dans quelques heures. Appliquer la solution sur un sol propre et humide pour éviter les traces des lignes d'étalage. Appliquer deux ou trois couches pour obtenir une majeure couverture ou une meilleure résistance chimique. Avant d'appliquer PRIMER K, il faut bien laver le sol avec DEKA P, si ce dernier a été traité auparavant avec une cire au solvant ou autres bouche pores. Effectuer ensuite un lavage avec DETAR ou DEKACID à 10% pour ouvrir légèrement les pores. Rincer soigneusement. En cas de sols en terre cuite très compacte, laver avec une solution de DETAR ou DEKACID renforcée avec INDUSTRIA F (1 litre de DETAR ou DEKACID + 1 litre de INDUSTRIA F + 8 litres d'eau). Pour des informations supplémentaires consulter la fiche technique.

Si vous avez des doutes concernant une possible remontés de sels (sols en terre cuite avec des pores bouchés ou dans des locaux souterrains) appliquer IDROPEL. Etaler **PRIMER K** avant que IDROPEL soit complètement sec (avant qu'il développe son effet imperméable).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide blanc
pH	7.7 ± 0.2
Poids spécifique	1.020 g/ml
Substances actives	22%

ATTENTION

Craint le gel. Après le traitement anti-salpêtre avec IDROFOB C, c'est possible que **PRIMER K** n'adhère pas bien sur le sol. Dans ce cas utiliser des produits à base de solvants comme BASYL COTTO, COTTOLIQ, OLEOIDRO 1.

Etiquetage

Attention

Peut provoquer une allergie cutanée.

Lire attentivement la fiche de sécurité avant de l'usage.

KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax. ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com