

PRIMER K



PROTETTIVO FILMOGENO PER PAVIMENTI IN COTTO E PIETRE POROSE

CARATTERISTICHE GENERALI

PRIMER K è un'emulsione acrilica per il trattamento semi-permanente dei pavimenti in cotto e la loro protezione dalle macchie. Il **PRIMER K** può essere addittivato con il catalizzatore IPC per aumentare la resistenza alle macchie di olio, sostanze alimentari e agenti chimici in generale.

Nel caso di colorazione delle fughe con il "nero per fughe" o con le "paste colorate scure" applicare **PRIMER K** successivamente al trattamento delle fughe. **PRIMER K** è usato principalmente all'interno per cotti a poro aperto. Si può usare all'esterno se non si hanno problemi di risalita di sali o umidità.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per l'utilizzo con il catalizzatore mescolare **PRIMER K** con IPC in ragione dell'1,5% (75 g di IPC per 5 kg di **PRIMER K**). La miscela va utilizzata entro alcune ore.

Applicare **PRIMER K** a pavimento umido per evitare che si evidenzino righe di stendibilità. Applicare due o tre mani per ottenere maggiori coprenze o particolari resistenze chimiche come, per esempio, nelle vicinanze di zone soggette a schizzi d'olio caldo. Se si desidera un finissaggio lucido applicare una ulteriore mano di ULTRAS. Prima di applicare **PRIMER K** lavare accuratamente il pavimento con DEKA P nel caso di pavimenti precedentemente trattati con cere al solvente o altri sigillanti. Effettuare un lavaggio successivamente con DETAR o DEKACID al 10% per aprire i pori. Risciacquare accuratamente. Nel caso di cotti molto compatti a poro chiuso (Ferrone, cotti Francesi o Spagnoli) lavare con soluzione di DETAR o DEKACID rinforzati con INDUSTRIA F (1 L di DETAR o DEKACID, 1 L di INDUSTRIA F, 8 L di acqua). Se si hanno dubbi sulla possibile risalita di sali (cotti a poro chiuso, cotti in locali interrati o cotti esterni) applicare l'idrofobizzante antirisalita in base acquosa IDROPEL. Stendere **PRIMER K** prima che l'IDROPEL sia completamente asciutto e non abbia ancora sviluppato l'effetto idrorepellente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido bianco
pH	7.7 ± 0.2
Peso specifico	1.020 g/ml
Contenuto in sostanza attiva	22%

AVVERTENZE

Teme il gelo. L'applicazione di **PRIMER K** dopo il trattamento con l'idrofobizzante antirisalita in base solvente IDROFOB C può mostrare problemi di adesione. In questo caso invece del **PRIMER K** usare prodotti al solvente quali BASYL COTTO, COTTOLIQ o OLEOIDRO 1.

Etichettatura **Attenzione**



Può provocare una reazione allergica cutanea.

Prima dell'utilizzo leggere attentamente la scheda dati di sicurezza



KEMIKA Spa - Sede operativa e stabilimento
Via G. Di Vittorio 55 - 15076 Ovada (AL) ITALIA
Tel: ++39 (0) 143 80494 – Fax: ++39 (0) 143 823068
info@kemikaspa.com - www.kemikagroup.com

